

StyleStone® MÁRMORE COMPACTO

Especificações Técnicas*

TESTE	MÉTODO TESTADO	RESULTADO DO TESTE
Resistência ao Impacto (J)	EN 14617-9:2005	3.09
Resistência à Flexão (MPa)	EN 14617-2:2008	31.9 Classificação: F3
Resistência ao Desgaste (mm)	EN 14157:2004	26.7 Classificação: A4
Absorção de Água (%)	EN 14617-1:2005	0.05 Classificação: W4
Coefficiente de Dilatação Térmica (10 ⁻⁶ /°C)	EN 14617-12:2005	18.90
Resistência Química	EN 14617-10:2005	Classificação: C1
Resistência ao Escorregamento	EN 14231:2003	SRVdry : 50 SRVwet : 10
Qualidade da Superfície	EN 14617-16:2005	Sem defeito
Estabilidade Dimensional	EN 14617-12:2005	Classificação: B
Densidade Aparente (Kg/m ³)	EN 14617-1:2005	2480

Certificado Nº MN2015/0080XM-1 SGS

* Os valores constantes na tabela são indicativos, uma vez que os resultados dos testes podem variar de acordo com as propriedades do produto.